



SCANMINERAL GRANUSCAN Pro Easy

Gatstensfog, 1-komponents fogsand



Vattengenomsläppande, frostsäker, resistent mot myror och insekter samt ogräs



Produkten ger fasta och hårda fogar som är resistent mot vägsalt och bidrar till hållbara, vackra gatstensbeläggningar



Lätt att rengöra och är dessutom ej skadlig för miljön, samtidigt som den minskar risken för halkolyckor

Granuscan Gatstensfog är en underhållsfri fogsand för gatsten, plattor med mera som ligger kvar och ger en stabil beläggning utan genomväxande växter eller insektsbon. Granuscan Gatstensfog är dessutom vattengenomsläpplig, vilket gör att fogen inte fryser sönder. Den ger fasta och hållbara fogar med ett naturligt sandat utseende. Granuscan Pro Easy är avsedd för gångtrafik. Produkten levereras i hink om 25 kg.

Granuscan Gatstensfog är

- Vattengenomsläpplig
- Resistent mot ogräs
- Frostsäker
- Resistent mot myror och insekter
- Ger fasta och hårda fogar
- Resistent mot vägsalt
- Lätt att rengöra
- Bidrar till hållbara och vackra gatstensbeläggningar
- Ej skadlig för miljön
- Minskar risken för halkolyckor



Tekniska data

Fogsand	Granuscan Pro Easy
Type no.	XXX
Reference model Scanmineral	Granuscan 840 plus
Förpackning	Hink 25 kg, 1-komponents fogsand
Används för	För gångtrafik
Fogbredd	3-20 mm
Fogdjup	min. 30 mm, vid fogdjup över 15 mm ska djupet vara minst två gånger fogbredden.
Temperatur	5-30 °C
Väder	Torra förhållanden, undvik nederbörd under applicering
Härdningstid	24 h vid 20 °C. Vid högre temperatur förkortas härdningstiden och vid lägre temperatur förlängs den. Ytan bör inte beträdas förrän efter 48 h.

Förberedelser

Den bärande konstruktionen och underlaget ska vara genomsläppligt och utformas i enlighet med BS 7533 för att fullt ut klara den förväntade trafikbelastningen. Vid ytor för fordonstrafik bör beläggningen utföras i genomsläpplig betong anpassad efter aktuell trafikbelastning och i enlighet med BS 7533. Murbruk får inte användas för att kompensera för ojämnt underlag.

Observera att Granuscan Pro Easy inte är avsedd att ta upp rörelser eller sättningar i underlaget. Beroende på förutsättningarna kan beläggning läggas på en stabilt packad sandbädd, men det rekommenderas att i första hand använda genomsläpplig betong. Använd aldrig på ogenomtränglig betong.

Granuscan Pro Easy

Granuscan Pro Easy är avsedd för gångtrafik och är den enklaste och mest lättanvända versionen av vår gatstensfog. Produkten kan appliceras på två sätt: antingen med vatten eller med borste, precis som traditionell fogsand. Vid applicering med vatten halveras arbetstiden och materialet tränger ner bättre i fogarna. Ytan bör skyddas under det första dygnet efter applicering. Vänta 48 timmar innan ytan beträdas.

Applicering av Granuscan Pro Easy

Steg 1: Rengör och blötlägg ytan ordentligt.

Steg 2: Häll ut Granuscan Pro Easy.

Steg 3: Vattna Granuscan Pro Easy och fördela massan med en raka.

Steg 4: Borsta bort överflödigt fogmassa. Om du har släta plattor kan du med fördel använda vatten.

Steg 5: Låt härda i 24 h. Skydda ytan under härdningstiden.

Vänta 48 h innan ytan beträds.

Vi lämnar 2 års garanti på Granuscan Gatstensfog. Vid förvaring i obruten förpackning, torrt och frostfritt, är Granuscan Pro Easy hållbar i 1,5 år.

Storlek (cm) förbrukning

16 x 16 ca 3,9 kg
14 x 14 ca 4,1 kg
12 x 12 ca 5 kg

30 x 30 ca 2 kg
40 x 40 ca 1,3 kg
50 x 50 ca 1,1 kg

10 x 10 ca 6 kg
10 x 8 ca 6,7 kg
8 x 8 ca 7,4 kg

6 x 6 ca 8,5 kg
5 x 5 ca 11 kg
4 x 4 ca 12,5 kg

